

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ
И АСФАЛЬТОБЕТОН
ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ****ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ
И СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (МНТКС)**

МОСКВА**ПРЕДИСЛОВИЕ**

1 РАЗРАБОТАН ФГУП «Союздорнии», Корпорацией «Трансстрой» и Управлением технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России

ВНЕСЕН Госстроем России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 17 октября 2002 г.

За принятие проголосовали

| Наименование государства | Наименование органа государственного управления строительством |
|----------------------------|---|
| Азербайджанская Республика | Госстрой Азербайджанской Республики |
| Республика Армения | Министерство градостроительства Республики Армения |
| Республика Казахстан | Казстройкомитет Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Государственная Комиссия по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики |
| Республика Молдова | Министерство экологии, строительства и развития территории Республики Молдова |
| Российская Федерация | Госстрой России |
| Республика Таджикистан | Комархстрой Республики Таджикистан |
| Республика Узбекистан | Госкомархитектстрой Республики Узбекистан |

3 ВВЕДЕНИЕ ВПЕРВЫЕ

4 В настоящем стандарте учтены основные положения международных стандартов ИСО [1, 2], европейского стандарта pr EN 13108-6 [3], финских норм на асфальт 2000 [4] и немецких технических указаний ZTV Asphalt-StB 02 [5]

5 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 мая 2003 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Госстроя России от 5 апреля 2003 г. № 33

СОДЕРЖАНИЕ

- [1 Область применения](#)
- [2 Нормативные ссылки](#)
- [3 Определения. 2](#)

[4 Основные параметры и виды](#)[5 Технические требования](#)[6 Правила приемки](#)[7 Методы контроля](#)[8 Транспортирование](#)[9 Указания по применению](#)[10 Гарантии изготовителя](#)[Приложение А. Перечень нормативных документов, ссылки на которые использованы в настоящем стандарте](#)[Приложение Б. Рекомендации по проектированию щебеночно-мастичного асфальтобетона](#)[Приложение В. Метод определения устойчивости смеси к расслаиванию по показателю стекания вязкого](#)[Приложение Г. Определение влажности и термостойкости волокон](#)[Библиография. 11](#)**ГОСТ 31015-2002****МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ****СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН
ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ****Технические условия****BITUMINOUS STONE MASTIC MIXTURES
AND STONE MASTIC ASPHALT****Specifications**

Дата введения 2003-05-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на горячие щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси и щебеночно-мастичный асфальтобетон, применяемые для устройства верхних слоев покрытий автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и площадей.

Требования, изложенные в разделах [4](#), [5](#), [6](#) и [7](#), являются обязательными.

2 Нормативные ссылки

Перечень межгосударственных стандартов, ссылки на которые использованы в настоящем стандарте, приведен в приложении [А](#).

3 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь (ЩМАС) - рационально подобранные смеси минеральных материалов (щебня, песка из отсевов дробления и минерального порошка), дорожного битума (с полимерными или другими добавками или без них) и стабилизирующей добавки, взятых в определенных пропорциях и перемешанных в нагретом состоянии.

Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА) - уплотненная щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь.

Стабилизирующая добавка - вещество, оказывающее стабилизирующее влияние на ЩМАС и обеспечивающее устойчивость ее к расслаиванию.

4 Основные параметры и виды

Щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси (далее - смеси) и щебеночно-мастичный асфальтобетон (далее - асфальтобетон) в зависимости от крупности применяемого щебня подразделяют на виды:

- ЩМА-20 - с наибольшим размером зерен до 20 мм;
- ЩМА-15 - » » » » 15 мм;
- ЩМА-10 - » » » » 10 мм.

5 Технические требования

5.1 Смеси должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке предприятием-изготовителем.

5.2 Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1

В процентах по массе

| Вид смесей и асфальтобетонов | Размер зерен, мм, мельче | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|
| | 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | 0,071 |
| ЩМА-10 | - | - | 100-90 | 40-30 | 29-19 | 26-16 | 22-13 | 20-11 | 17-10 | 15-10 |
| ЩМА-15 | - | 100-90 | 60-40 | 35-25 | 28-18 | 25-15 | 22-12 | 20-10 | 16-9 | 14-9 |
| ЩМА-20 | 100-90 | 70-50 | 42-25 | 30-20 | 25-15 | 24-13 | 21-11 | 19-9 | 15-8 | 13-8 |

Примечание - При приемосдаточных испытаниях допускается определять зерновые составы смесей по контрольным ситам в соответствии с данными, выделенными жирным шрифтом.

5.3 Показатели физико-механических свойств асфальтобетонов, применяемых в конкретных дорожно-климатических зонах, должны соответствовать указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | Значение показателя для дорожно-климатических зон | | |
|--|---|----------------------|----------------------|
| | I | II, III | IV, V |
| Пористость минеральной части, % | От 15 до 19 | От 15 до 19 | От 15 до 19 |
| Остаточная пористость, % | От 1,5 до 4,0 | От 1,5 до 4,5 | От 2,0 до 4,5 |
| Водонасыщение, % по объему: образцов, отформованных из смесей вырубок и кернов готового покрытия, не более | От 1,0 до 3,5 3,0 | От 1,0 до 4,0 3,5 | От 1,5 до 4,0 4,0 |
| Предел прочности при сжатии, МПа, не менее: при температуре 20 °C при температуре 50 °C | 2,0 0,60 | 2,2 0,65 | 2,5 0,70 |
| Сдвигостойчивость: коэффициент внутреннего трения, не менее сцепление при сдвиге при температуре 50 °C, МПа, не менее | 0,92 0,16 | 0,93 0,18 | 0,94 0,20 |

| | | | |
|--|------|------|------|
| Трещиностойкость - предел прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °C, МПа: | | | |
| не менее | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| не более | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
| Водостойкость при длительном водонасыщении, не менее | 0,90 | 0,85 | 0,75 |

Примечания

1 Для ЩМА-10 допускается снижать нормы коэффициента внутреннего трения на 0,01 по абсолютной величине.

2 При использовании полимерно-битумных вяжущих допускается снижать нормы сцепления при сдвиге и предела прочности на растяжение при расколе на 20 %.

3 При использовании смесей для покрытия аэродромов в местах стоянок воздушных судов нормы прочности при сжатии и сцепления при сдвиге следует увеличивать на 25 %.

5.4 Смеси должны выдерживать испытание на сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части смеси.

5.5 Смеси должны быть устойчивыми к расслаиванию в процессе транспортирования и загрузки - выгрузки. Устойчивость к расслаиванию определяют в соответствии с приложением [B](#) по показателю стекания вяжущего, который должен быть не более 0,20 % по массе. При подборе состава смеси рекомендуется, чтобы показатель стекания вяжущего находился в пределах от 0,07 % до 0,15 % по массе.

5.6 Смеси должны быть однородными. Однородность смесей оценивают коэффициентом вариации показателей предела прочности при сжатии при температуре 50 °C, который должен быть не более 0,18.

5.7 Температура смесей в зависимости от применяемого битумного вяжущего при отгрузке потребителю и при укладке должна соответствовать значениям, указанным в таблице [3](#).

Таблица 3

| Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при температуре 25 °C | Temperatura, °C | |
|--|-----------------|-----------------------|
| | при отгрузке | при укладке, не менее |
| От 40 до 60 включ. | От 160 до 175 | 150 |
| Св. 60 до 90 включ. | От 155 до 170 | 145 |
| Св. 90 до 130 включ. | От 150 до 165 | 140 |
| Св. 130 до 200 | От 140 до 160 | 135 |

5.8 Смеси и асфальтобетоны в зависимости от значения суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов ($A_{\text{эфф}}$) в применяемых материалах [\[6\]](#), используют при:

$A_{\text{эфф}}$ до 740 Бк/кг - для строительства дорог и аэродромов без ограничений;

$A_{\text{эфф}}$ до 1500 Бк/кг - для строительства дорог вне населенных пунктов и зон перспективной застройки.

5.9 Проектирование составов смесей и асфальтобетонов рекомендуется проводить в соответствии с приложением [B](#). Составы смесей для устройства верхних слоев покрытий взлетно-посадочных полос аэродромов должны быть согласованы в установленном порядке с институтом «Аэропроект».

5.10 Требования к материалам

5.10.1 Щебень из плотных горных пород и щебень из металлургических шлаков, входящий в состав смесей, должен соответствовать требованиям [ГОСТ 8267](#) и [ГОСТ 3344](#). Для приготовления смесей и асфальтобетонов применяют щебень фракции от 5 мм до 10 мм, св. 10 мм до 15 мм, св. 15 мм до 20 мм, а также смеси фракций от 5 мм до 15 мм и от 5 мм до 20 мм. Марка по дробимости щебня из изверженных и метаморфических горных пород должна быть не менее 1200, из осадочных горных пород, гравия и металлургических шлаков - не менее 1000, марка щебня по истираемости должна быть И1. Марка щебня по морозостойкости должна быть не ниже F50.

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне должно быть не более 15 % по массе.

Содержание дробленых зерен в применяемом щебне из гравия должно быть не менее 85 % по массе.

5.10.2 Песок из отсевов дробления горных пород должен соответствовать требованиям [ГОСТ 8736](#); марка по прочности песка должна быть не ниже 1000; содержание глинистых частиц, определяемых методом набухания, - не более 0,5 %, при этом содержание зерен мельче 0,16 мм (в том числе пылевидных и глинистых частиц в этой фракции) не нормируется.

5.10.3 Минеральный порошок должен соответствовать требованиям [ГОСТ 16557](#)*. При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается применять взамен минерального порошка пыль из системы пылеулавливания смесительной установки в таком количестве, чтобы содержание ее в зернах мельче 0,071 мм было не более 50 % по массе. Содержание глинистых частиц в пыли улавливания, определяемых методом набухания, должно быть не более 5,0 % по массе.

* На территории Российской Федерации действует [ГОСТ Р 52129-2003](#).

[**\(Поправка, ИУС 8-2004 г.\)**](#)

5.10.4 В качестве стабилизирующей добавки применяют целлюлозное волокно или специальные гранулы на его основе, которые должны соответствовать требованиям технической документации предприятия-изготовителя.

Целлюлозное волокно должно иметь ленточную структуру нитей длиной от 0,1 мм до 2,0 мм. Волокно должно быть однородным и не содержать пучков, скоплений нераздробленного материала и посторонних включений. По физико-механическим свойствам целлюлозное волокно должно соответствовать значениям, указанным в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование показателя | Значение показателя |
|--|---------------------|
| Влажность, % по массе, не более | 8,0 |
| Термостойкость при температуре 220 °C по изменению массы при прогреве, %, не более | 7,0 |
| Содержание волокон длиной от 0,1 мм до 2,0 мм, %, не менее | 80 |

Допускается применять другие стабилизирующие добавки, включая полимерные или иные волокна с круглым или удлиненным поперечным сечением нитей длиной от 0,1 мм до 10,0 мм, способные сорбировать (удерживать) битум при технологических температурах, не оказывая отрицательного воздействия на вяжущее и смеси. Обоснование пригодности стабилизирующих добавок и оптимального их содержания в смеси устанавливают посредством проведения испытаний ЩМА по [ГОСТ 12801](#) и устойчивости к расслаиванию смеси в соответствии с приложением В.

5.10.5 В качестве вяжущих применяют битумы нефтяные дорожные вязкие по [ГОСТ 22245](#), а также модифицированные, полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) и другие

битумные вяжущие с улучшенными свойствами по нормативной и технической документации, согласованной и утвержденной заказчиком в установленном порядке.

6 Правила приемки

6.1 Смеси должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.

6.2 Приемку смесей производят партиями. При приемке партией считают количество смеси одного вида и состава, выпускаемое предприятием на одной смесительной установке в течение смены, но не более 1200 т.

При отгрузке партией считают количество смеси, отгружаемое одному потребителю в течение смены.

6.3 Для проверки соответствия качества смеси требованиям настоящего стандарта проводят приемосдаточные и периодические испытания.

6.4. Для проведения приемосдаточных испытаний отбирают в соответствии с [ГОСТ 12801](#) две пробы от партии, при этом отбор проб осуществляют из расчета получения одной объединенной пробы не более чем от 600 т смеси, и определяют температуру смеси, содержание вяжущего и зерновой состав минеральной части.

Если сменный выпуск смеси не превышает 600 т, то для отобранных проб дополнительно определяют устойчивость к расслаиванию по показателю стекания вяжущего, водонасыщение и предел прочности при сжатии при температуре 50 °С.

Если сменный выпуск смеси превышает 600 т, то для первой и второй, а затем для каждой второй пробы определяют устойчивость к расслаиванию по показателю стекания вяжущего, водонасыщение и предел прочности при сжатии при температуре 50 °С.

6.5 Периодический контроль качества смеси осуществляют не реже одного раза в месяц и при каждом изменении материалов, используемых для приготовления смеси.

6.6 При периодическом контроле качества и подборе состава смеси определяют пористость минеральной части, остаточную пористость, предел прочности при сжатии при 20 °С, водостойкость при длительном водонасыщении, коэффициент внутреннего трения и сцепление при сдвиге при температуре 50 °С, предел прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С, сцепление битума с минеральной частью смеси. При периодическом контроле также рассчитывают показатель однородности смеси.

Удельную эффективную активность естественных радионуклидов принимают по максимальной величине удельной эффективной активности естественных радионуклидов в применяемых минеральных материалах. Эти данные указывает в документе о качестве предприятие-поставщик.

В случае отсутствия данных о содержании естественных радионуклидов предприятие-изготовитель смеси силами специализированной лаборатории осуществляет входной контроль материалов в соответствии с [ГОСТ 30108](#).

6.7 На каждую партию отгружаемой смеси потребителю выдают документ о качестве, в котором указывают результаты приемосдаточных и периодических испытаний, в том числе:

- наименование предприятия-изготовителя и его адрес;
- номер и дату выдачи документа;
- наименование и адрес потребителя;
- номер заказа (партии) и количество (массу) смеси;
- вид смеси;
- температуру смеси;
- показатель устойчивости к расслаиванию;
- сцепление битума с минеральной частью смеси;
- водонасыщение;
- пределы прочности при сжатии при температуре 50 °С и 20 °С;
- пористость минеральной части;
- остаточную пористость;

- водостойкость при длительном водонасыщении;
- показатели сдвигустойчивости;
- показатель трещиностойкости;
- однородность смеси;
- удельную эффективную активность естественных радионуклидов;
- обозначение настоящего стандарта.

6.8 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия поставляемой смеси требованиям настоящего стандарта, соблюдая методы отбора проб, приготовления образцов и испытаний, предусмотренные настоящим стандартом. Отбор проб потребителем осуществляется из кузовов автомобилей-самосвалов, из бункера или шnekовой камеры асфальтоукладчика в объеме, предусмотренном [ГОСТ 12801](#).

7 Методы контроля

7.1 Смеси и асфальтобетоны щебеночно-мастичные испытывают по [ГОСТ 12801](#).

7.2 Показатель стекания вяжущего определяют по приложению [В](#) настоящего стандарта.

7.3 Образцы асфальтобетона изготавливают в стандартных цилиндрических формах диаметром 71,4 мм, уплотняя выбрированием с последующим доуплотнением прессованием. Температура смеси при приготовлении образцов должна соответствовать таблице [3](#).

7.4 Песок из отсевов дробления горных пород испытывают по [ГОСТ 8735](#); щебень по [ГОСТ 8269.0](#); битумы нефтяные дорожные вязкие и полимерно-битумные вяжущие по [ГОСТ 11501](#), [ГОСТ 11505](#), [ГОСТ 11506](#), [ГОСТ 11507](#) и действующей нормативной и технической документации; минеральный порошок по [ГОСТ 12784*](#).

* На территории Российской Федерации действует [ГОСТ Р 52129-2003](#).

(Поправка, ИУС 8-2004 г.).

7.5 Содержание естественных радионуклидов в применяемых материалах определяют по [ГОСТ 30108](#).

7.6 Влажность и термостойкость волокна определяют по приложению [Г](#) настоящего стандарта.

8 Транспортирование

8.1 Смеси транспортируют к месту укладки автомобилями в закрытых кузовах, сопровождая каждый автомобиль транспортной документацией.

8.2 Дальность и время транспортирования ограничивают допустимыми температурами смеси при отгрузке и укладке по таблице [3](#).

9 Указания по применению

9.1 Устройство покрытий из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси должно осуществляться в соответствии с технологическим регламентом, утвержденным в установленном порядке.

9.2 Уплотнение щебеночно-мастичного асфальтобетона контролируют по показателям остаточной пористости или водонасыщения образцов, которые отбирают не раньше, чем через сутки после устройства верхнего слоя покрытия.

10 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемой смеси по температуре, составу и физико-механическим свойствам требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения правил ее транспортирования и укладки в покрытие.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

Перечень нормативных документов, ссылки на которые использованы в настоящем стандарте

[ГОСТ 3344-83](#) Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия

[ГОСТ 8267-93](#) Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

[ГОСТ 8269.0-97](#) Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

[ГОСТ 8735-88](#) Песок для строительных работ. Методы испытаний

[ГОСТ 8736-93](#) Песок для строительных работ. Технические условия

[ГОСТ 11501-78](#) Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы

[ГОСТ 11505-75](#) Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости

[ГОСТ 11506-73](#) Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару

[ГОСТ 11507-78](#) Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

[ГОСТ 12784-78*](#)* Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Методы испытаний

[ГОСТ 12801-98](#) Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

[ГОСТ 16557-78*](#)* Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия

[ГОСТ 22245-90](#) Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

[ГОСТ 23932-90](#) Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия

[ГОСТ 24104-2001](#) Весы лабораторные. Общие технические требования

[ГОСТ 30108-94](#) Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

* На территории Российской Федерации действует [ГОСТ Р 52129-2003](#) Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия.

([Поправка, ИУС 8-2004 г.](#)).

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)**

Рекомендации по проектированию щебеночно-мастичного асфальтобетона

Б.1 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-10

Таблица Б.1 - Потребность в материалах для приготовления смеси

| Материал | Потребность в материале, % по массе |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Щебень фракций, мм: | |
| 5-10 | 60-70 |
| 10-15 | - |
| 15-20 | - |
| Песок из отсевов дробления | 10-30 |
| Минеральный порошок | 10-20 |
| Битум или ПБВ | 6,5-7,5 |
| Стабилизирующая добавка | 0,2-0,5 |

Таблица Б.2 - Применяемые битумные вяжущие

| | | | |
|--|--------|--------|-------|
| Дорожно-климатическая зона | I | II-III | IV-V |
| Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при температуре 25 °C | 90-200 | 60-130 | 40-90 |

Примечание - Более вязкие битумы и ПБВ рекомендуется применять на дорогах с более высокой интенсивностью движения.

Таблица Б.3 - Зерновой состав минеральной части ЩМА-10

| Содержание минеральных зерен, %, мельче данного размера, мм | | | | | | | | | |
|---|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | 0,071 |
| 100 | 100 | 90-100 | 30-40 | 19-29 | 16-26 | 13-22 | 11-20 | 10-17 | 10-15 |




Рисунок Б.1 - Зерновой состав минеральной части ЩМА-10

Таблица Б.4 - Устройство верхних слоев дорожных покрытий из ЩМА-10

| Рекомендуемая толщина слоя, см | Расход смеси, кг/м ² |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 2,0-4,0 | 50-100 |

Б.2 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15

Таблица Б.5 - Потребность в материалах для приготовления смеси

| Материал | Потребность о материале, % по массе |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Щебень фракций, мм: | |
| 5-10 | 15-25 |
| 10-15 | 40-60 |
| 15-20 | - |
| Песок из отсевов дробления | 5-20 |
| Минеральный порошок | 10-20 |
| Битум или ПБВ | 6,0-7,0 |
| Стабилизирующая добавка | 0,2-0,5 |

Таблица Б.6 - Применяемые битумные вяжущие


| | | | |
|--|--------|--------|-------|
| Дорожно-климатическая зона | I | II-III | IV-V |
| Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при температуре 25 °C | 90-200 | 60-130 | 40-90 |

Примечание - Более вязкие битумы и ПБВ рекомендуется применять на дорогах с более высокой интенсивностью движения.

Таблица Б.7 - Зерновой состав минеральной части ЩМА-15

| Содержание минеральных зерен, %, мельче данного размера, мм | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|-----|------|------|-------|------|-------|
| 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | 0,071 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 100 | 90-100 | 40-60 | 25-35 | 18-28 | 15-25 | 12-22 | 10-20 | 9-16 | 9-14 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|

**Рисунок Б.2 - Зерновой состав минеральной части ЩМА-15****Таблица Б.8 - Устройство верхних слоев дорожных покрытий из ЩМА-15**

| Рекомендуемая толщина слоя, см | Расход смеси, кг/м ² |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 3,0-5,0 | 75-125 |

Б.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20**Таблица Б.9 - Потребность в материалах для приготовления смеси**

| Материал | Потребность в материале, % по массе |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Щебень фракций, мм: | |
| 5-10 | 10-15 |
| 10-15 | 20-30 |
| 15-20 | 30-50 |
| Песок из отсевов дробления | 5-15 |
| Минеральный порошок | 10-20 |
| Битум или ПБВ | 5,5-6,0 |
| Стабилизирующая добавка | 0,2-0,5 |


Таблица Б.10 - Применяемые битумные вяжущие

| Дорожно-климатическая зона | I | II-III | IV-V |
|--|--------|--------|-------|
| Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при температуре 25 °C | 90-200 | 60-130 | 40-90 |

Примечание - Более вязкие битумы и ПБВ рекомендуется применять на дорогах с более высокой интенсивностью движения.

Таблица Б.11 - Зерновой состав минеральной части ЩМА-20

| Содержание минеральных зерен, %, мельче данного размера, мм | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | 0,071 |
| 90-100 | 50-70 | 25-42 | 20-30 | 15-25 | 13-24 | 11-21 | 9-19 | 8-15 | 8-13 |

**Рисунок Б.3** - Зерновой состав минеральной части ЩМА-20**Таблица Б.12 - Устройство верхних слоев дорожных покрытий из ЩМА-20**

| Рекомендуемая толщина слоя, см | Расход смеси, кг/м ² |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 4,0-6,0 | 100-150 |

**ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)**

Метод определения устойчивости смеси к расслаиванию по показателю стекания вяжущего

Сущность метода заключается в оценке способности горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси удерживать содержащееся в ней вяжущее.

B.1 Средства контроля и вспомогательное оборудование

Весы лабораторные 4-го класса точности по [ГОСТ 24104](#).

Стаканы химические термостойкие по [ГОСТ 23932](#) вместимостью 1000 см³, диаметром 10 см.

Стекла покровные.

Термометр химический ртутный стеклянный с диапазоном измерений от 100 °C до 200 °C с ценой деления шкалы не более 1 °C.

Шкаф сушильный.

B.2 Порядок подготовки к испытанию

Приготовленную щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь разогревают до максимальной температуры в соответствии с таблицей 3 и тщательно перемешивают. Сушильный шкаф также разогревают до указанной температуры, которую поддерживают в период испытаний с допускаемой погрешностью ±2 °C.

Пустой стакан взвешивают, помещают в сушильный шкаф и выдерживают при температуре, указанной в таблице 3, не менее 10 мин. Затем стакан ставят на весы и быстро помещают в него 0,9-1,2 кг смеси, взвешивают и закрывают покровным стеклом.

B.3 Порядок проведения испытания

Стакан со смесью помещают в сушильный шкаф, где выдерживают при максимальной температуре, указанной в таблице 3, в течение (60 ± 1) мин. Затем стакан вынимают,

снимают с него покровное стекло и удаляют смесь, перевернув стакан, не встряхивая вверх дном, на (10 ± 1) с. После этого стакан вновь ставят на дно, охлаждают в течение 10 мин и взвешивают вместе с остатками вяжущего и смеси, прилипшей на его внутренней поверхности.

B.4 Обработка результатов испытания

Стекание вяжущего B , % по массе, определяют по формуле

$$B = \frac{g_3 - g_1}{g_2 - g_1} \cdot 100, \quad (B.1)$$

где g_1, g_2, g_3 - масса стакана соответственно пустого, со смесью и после ее удаления, г.

За результат испытаний принимают округленное до второго десятичного знака среднеарифметическое значение двух параллельных определений. Расхождение между результатами параллельных испытаний не должно превышать 0,05 % по абсолютной величине. В случае больших расхождений вновь определяют стекание вяжущего и для расчета среднеарифметического берут данные четырех определений.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (обязательное)

Определение влажности и термостойкости волокон

Сущность метода заключается в определении потери массы волокна при заданных температуре и времени испытания.

Г.1 Средства контроля и вспомогательное оборудование

Противни металлические прямоугольные размером $20 \square 10 \times 2$ см.

Шкаф сушильный с терморегулятором, поддерживающим температуру с точностью до ± 3 °C.

Термометр ртутный стеклянный с ценой деления шкалы 1 °C.

Эксикатор по ГОСТ 23932 с безводным хлористым кальцием.

Весы лабораторные по ГОСТ 24104 4-го класса точности.

Г.2 Подготовка к испытанию

Перед испытанием пробу волокна помещают на лист бумаги и разрыхляют вручную, устранивая комочки, если они есть в пробе.

Тщательно вымытые металлические противни помещают не меньше чем на 30 мин в сушильный шкаф при температуре (105 ± 3) °C затем охлаждают в эксикаторе до комнатной температуры.

Г.3 Проведение испытания

При испытании волокон взвешивание производят с допускаемой погрешностью взвешивания 0,1 % массы. Массу определяют в граммах с точностью до второго десятичного знака.

Испытание проводят в двух противнях. Каждый противень, подготовленный по Г.2, взвешивают. Из пробы волокна, подготовленной по Г.2, берут две навески по (5 ± 1) г и всыпают в противни, заполняя их равномерно без уплотнения. Противни с волокном взвешивают и помещают в сушильный шкаф с температурой (105 ± 3) °C для сушки волокон.

По истечении 30 мин противни с волокнами вынимают из сушильного шкафа, устанавливают в эксикатор, охлаждают до комнатной температуры, взвешивают и снова помещают в эксикатор.

Противни с волокнами, высушенными в сушильном шкафу при температуре (105 ± 3) °С и охлажденные в эксикаторе до комнатной температуры, помещают в сушильный шкаф, предварительно нагретый до (220 ± 3) °С.

Температуру контролируют термометром, ртутный резервуар которого находится на высоте противней.

Так как при установлении холодных противней температура сушильного шкафа понижается, то время пребывания противней с волокнами в сушильном шкафу отсчитывают от момента достижения заданной температуры.

Противни с волокнами выдерживают в сушильном шкафу при температуре (220 ± 3) °С в течение 5 мин.

По истечении времени выдерживания противни с волокнами вынимают из сушильного шкафа, устанавливают в эксикатор, охлаждают до комнатной температуры и взвешивают.

Г.4 Обработка результатов

Влажность волокон W , %, определяют по формуле

$$W = \frac{g_1 - g_3}{g_2 - g_3} \cdot 100, \quad (\Gamma.1)$$

где g_1 - вес противня, г;

g_2 - вес противня с волокнами, г;

g_3 - вес противня с волокнами после сушки в сушильном шкафу, г.

Термостойкость волокон T_b , %, определяют по формуле

$$T_b = \frac{g_3 - g_4}{g_3 - g_1} \cdot 100, \quad (\Gamma.2)$$

где g_4 - вес противня с волокнами после выдерживания в сушильном шкафу при температуре (220 ± 3) °С, г.

Расхождение между результатами двух параллельных определений не должно быть более 0,5 % (по абсолютной величине). За результат принимают округленное до первого десятичного знака среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений.

Библиография

- [1] Руководство ИСО/МЭК 2 Стандартизация и смежные виды деятельности. Общий словарь (Guidelines ISO/MEK 2 Standartization and related kinds of activity. General vocabulary)
- [2] ИСО 3534.2-1993 Статистика. Словарь и условные обозначения. Часть 2. Статистическое управление качеством (ISO 3534.2-1993 Statistics. Vocabulary and conventional symbols. Part 2. Statistical quality control)
- [3] prEN 13108-6 Проект европейского стандарта на ЩМА (The draft European standard for SMA prEN 13108-6)
- [4] Финские нормы на асфальт 2000: Совещательная комиссия по покрытиям PANKry, Хельсинки (Finisn Specifications for asphalt 2000: Advisory commission on pavements PANKry, Helsinki)
- [5] Дополнительные технические указания и рекомендации по строительству асфальтобетонных покрытий, Германия (Zusätzliche Technische Vertragbedingungen und Richtlinien für Fahrbahndecken aus Asphalt ZTV Asphalt-StB 02, Germany)
- [6] Нормы радиационной безопасности [НРБ-99](#)

Ключевые слова: смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные, щебеночно-мастичный асфальтобетон, покрытия автомобильных дорог и аэродромов
