

# АРМИДОН®

---

## СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ ДОБАВКА

### Техническая спецификация

**АРМИДОН** - гранулированная целлюлозная добавка в соответствии с требованиями ГОСТ 31015-2002

#### Характеристика гранул

Цилиндрические гранулы серо-коричневого цвета	
Содержание целлюлозных волокон	75-85%
Средняя длина гранулы	2 – 10 мм
Средняя толщина гранулы	5±1 мм
Объемная плотность	520-580 кг/м <sup>3</sup>
Нетоксичен, физиологически и взрывобезопасен.	

#### Характеристика целлюлозных волокон

Мелко и длинно волокнистая целлюлоза.	
Содержание волокон длиной от 0,1-2мм	89±5%
Термостойкость при температуре 220 °С по изменению массы при прогреве, не более	5 %
Влажность по массе, не более	8 %

#### Норма расхода

Устанавливается по результатам лабораторных испытаний щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.	
Рекомендуемая норма расхода добавки для введения в состав смеси	0.35-0.45%

#### Упаковка

Двухслойные мешки вес нетто 500 кг. Силовой верхний слой – плетёный полипропилен, защитный от воды внутренний слой – полиэтилен. Сверху мешок имеет стропы для погрузочных работ.

#### Условия и срок хранения

При сохранении целостности упаковки не требует специальных условий. Желательно под навесом. 12 месяцев.